

Pour le fractionnement du kit de résine

Tableau de calcul

Granulat de marbre	Resofix 65	
	Partie A	Partie B
25 kg pour 1,5 m ²	600 gr	640 gr
15 kg pour 0.9 m ²	360 gr	384 gr
10 kg pour 0,6 m ²	240 gr	256 gr
5 kg pour 0,30 m ²	120 gr	128 gr

Attention la priorité est de bien mélanger la partie A au préalable.

Ensuite vous pouvez fractionner le kit (partie A et B) en fonction de la quantité de marbre.

Pour le brassage sac par sac vous pouvez utiliser un agitateur manuel dans un seau de 50L avec un fond plat.

Mais pour 3 sacs en même temps une bétonnière est obligatoire.